

Lager und Service			
DIN	Leg Nr. DIN	Int. ISO	GB norm
Al 99,5 %	3.0255	1050 A	E 1 B
Al Mg 1	3.3315	5005	N 41
Al Mg 3	3.3535	5754	N 5
Al Mg 5	3.3555	5056 A	N 6
Al Mg 7			
Al MgMn	3.3525	5251	N 4
Al Mg2 Mn 0,8	3.3527	5049	
Al Mg 4,5 Mn	3.3547	5083	N 8
Al MgSi 0,5	3.3206	6060	H 9
Al Mg Si 0,7	3.3210	6005A	H 10
Al Mg Si 0,8			
Al Mg Si 1	3.3215	6082	H 30
Al Mg 1 Si Cu	3.3211	6061	H 20
Al Mg Si Pb	3.0615	6012	
Al MgBiPb	3.1655	2011	FC 1
Al CuMgPb	3.1645	2007	
Al Cu Mg	3.1305	2117	2 L 69
Al Cu Mg 1	3.1325	2017 A	H 14
Al Cu Mg 2	3.1355	2024	2 L 97/98
Al Cu 4 Si Mn Mg	3.1255	2014	H 15
Al Zn 4,5 Mg 1	3.4335	7020	
Al Zn Mg Cu 0,5	3.4345	7022	
Al Zn Mg Cu 1,5	3.4365	7075	2 L 95/96

Weitere Sonderqualitäten auf Anfrage!

In Standardabmessungen und nach Ihrer Zeichnung gefertigt!